

ЭкоСилер

пропитка для ухода
за бетоном и
полусухой стяжкой

Силер (кюринг) для бетона, БЕЗ ЗАПАХА - влагоудерживающая, упрочняющая пропитка для защиты свежеуложенного бетона, топпинговых полов, полусухих стяжек, бетонных полов, строительных смесей на основе портландцемента.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

ЭкоСилер – готовая к использованию пропитка на основе водной дисперсии акриловых смол и полимерных добавок-модификаторов свойств. При нанесении на поверхность образует проникающую водонепроницаемую мембрану, препятствующую быстрому испарению влаги с поверхности свежеуложенного бетона, обеспечивая гидратацию цемента в оптимальных условиях, предотвращает пересыхание и растрескивание поверхности бетона, упрочняет и защищает поверхность бетонных изделий.

После нанесения пропитки ЭкоСилер не требуется дальнейший уход за бетонной поверхностью (увлажнение, укрытие водонепроницаемыми материалами).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЭкоСилер применяется для нанесения на:

- Поверхность свежеуложенного бетона и железобетонных конструкций
- Бетонные полы с упрочненным верхним слоем (топпинг)
- Шлифованные или затертые бетоноотделочными машинами бетонные полы
- Полимерцементные, пескобетонные, пескоцементные напольные покрытия
- Полусухие и классические стяжки
- Поверхности, обработанные ремонтными материалами при ремонте и восстановлении бетонных конструкций

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал готов к применению, не требует предварительной подготовки
- Легкость нанесения с помощью кисти, валика или распылителя
Простота последующего ухода за свежеуложенным бетоном
- Препятствует выделению пыли, повышает прочность и устойчивость к истиранию
- Применение на горизонтальных и вертикальных поверхностях, внутри и снаружи помещений, стоек к воздействию ультрафиолета
- Отсутствие запаха

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход пропитки ЭкоСилер зависит от температуры, структуры и пористости поверхности и составляет:

при среднесуточной температуре **+10°C** до 0,15 литра на 1м² основания.

при среднесуточной температуре **+30°C** до 0,20 литра на 1м² основания.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Работы производить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5°C. Нанесение рекомендуется производить кистью, валиком или механическим способом - распылением. Достаточно нанести один слой, обращая внимание на возможные непрокрасы поверхности, влекущие за собой неравномерную гидратацию основания.

ЭкоСилер рекомендуется наносить сразу, как только бетон набрал достаточную прочность, чтобы не повредить основание.

Бетонные полы с упрочненным верхним слоем (топпинг), шлифованные бетонные полы и затертые бетоноотделочными машинами покрываются материалом ЭкоСилер непосредственно после последнего механического воздействия.

ЭкоСилер

пропитка для ухода
за бетоном и
полусухой стяжкой

При ремонте и восстановлении бетонных конструкций восстановленные поверхности подлежат обработке материалом ЭкоСилер сразу после потери подвижности ремонтной смеси.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании пропитки ЭкоСилер на кожу или слизистые оболочки необходимо сразу обильно промыть проточной водой. При попадании в пищеварительный тракт незамедлительно обратиться к врачу. Беречь от детей.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить материал в сухом помещении. Допускается 2-х кратный цикл замораживания/размораживания материала без изменения заявленных характеристик. Гарантийный срок годности материала в закрытой неповрежденной оригинальной упаковке при соблюдении условий хранения 24 месяца.

Показатель	Значение
Внешний вид	Полупрозрачная жидкость
Сухой остаток	19-20%
Плотность при +20°C, кг/л	1,01-1,03

ТУ 23.64.10-001-34557151-2021

Производитель:
ООО «Эко-Мед Сервис» ИНН 6685156279
620100, г.Екатеринбург, ул.Ткачей, д.23, офис 302/1
тел: +7 (343) 380-05-00 sale@ecosiler.ru www.ecosiler.ru

