

ЭкоСилер L

пропитка для ухода
за бетоном и
полусухой стяжкой

Силер (кюринг) для бетона и полусухой стяжки, БЕЗ ЗАПАХА - влагоудерживающая, упрочняющая пропитка для защиты, полусухих стяжек, свежееуложенного бетона, бетонных полов, топпинга, строительных смесей на основе портландцемента.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

ЭкоСилер L – готовая к использованию пропитка на основе водной дисперсии акриловых смол и полимерных добавок-модификаторов свойств. При нанесении на поверхность образует проникающую водонепроницаемую мембрану, препятствующую быстрому испарению влаги с поверхности свежееуложенного бетона, обеспечивая гидратацию цемента в оптимальных условиях, предотвращает пересыхание и растрескивание поверхности бетона, упрочняет и защищает поверхность бетонных изделий.

После нанесения пропитки **ЭкоСилер L** не требуется дальнейший уход за бетонной поверхностью (увлажнение, укрытие водонепроницаемыми материалами).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЭкоСилер L применяется для нанесения на:

- полусухие и классические стяжки
- поверхность свежееуложенного бетона и железобетонных конструкций
- бетонные полы с упрочненным верхним слоем (топпинг)
- шлифованные или затертые бетоноотделочными машинами бетонные полы
- полимерцементные, пескобетонные, пескоцементные напольные покрытия
- поверхности, обработанные ремонтными материалами при ремонте и восстановлении бетонных конструкций

ПРЕИМУЩЕСТВА

- материал готов к применению, не требует предварительной подготовки
- легкость нанесения с помощью кисти, валика или распылителя
- простота последующего ухода за свежееуложенным бетоном
- препятствует выделению пыли, повышает прочность и устойчивость к истиранию
- применение на горизонтальных и вертикальных поверхностях, внутри и снаружи помещений, стоек к воздействию ультрафиолета
- отсутствие запаха

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход пропитки **ЭкоСилер L** зависит от температуры, структуры и пористости поверхности и составляет:

при среднесуточной температуре **+10оС до 0,15** литра на **1м2** основания.

при среднесуточной температуре **+30оС до 0,20** литра на **1м2** основания.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Работы производить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже **+ 5оС**.

Нанесение рекомендуется производить кистью, валиком или механическим способом - распылением. Достаточно нанести один слой, обращая внимание на возможные непрокрасы поверхности, влекущие за собой неравномерную гидратацию основания.

ЭкоСилер L рекомендуется наносить сразу, как только бетон или стяжка набрали достаточную прочность, чтобы не повредить основание.

Бетонные полы с упрочненным верхним слоем (топпинг), шлифованные бетонные полы и затертые бетоноотделочными машинами покрываются материалом **ЭкоСилер L** непосредственно после последнего механического воздействия.

ЭкоСилер L

пропитка для ухода
за бетоном и
полусухой стяжкой

При ремонте и восстановлении бетонных конструкций восстановленные поверхности подлежат обработке материалом **ЭкоСилер L** сразу после потери подвижности ремонтной смеси.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании пропитки **ЭкоСилер L** на кожу или слизистые оболочки необходимо сразу обильно промыть проточной водой. При попадании в пищеварительный тракт незамедлительно обратиться к врачу. Беречь от детей.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить материал в сухом помещении. Допускается 2-х кратный цикл замораживания/размораживания материала без изменения заявленных характеристик. Гарантийный срок годности материала в закрытой неповрежденной оригинальной упаковке при соблюдении условий хранения 24 месяца.

Показатель	Значение
Внешний вид	Полупрозрачная жидкость
Сухой остаток	10-11%
Плотность при +20°C, кг/л	1,01-1,02

ТУ 23.64.10-001-34557151-2021

Производитель:

ООО «Эко-Мед Сервис» ИНН 6685156279

620100, г.Екатеринбург, ул.Ткачей, д.23, офис 302/1

тел: +7 (343) 380-05-00 sale@ecosiler.ru www.ecosiler.ru

